

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CAMDEN

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE CAMDEN
MODELO / COLOR	NOCE, PERLA
FORMATO	60X60
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Porcelánico esmaltado
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	
RECOMENDACIONES DE USO	
ZONAS DE APLICACIÓN	
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP	
	LONGITUD		Cumple la norma
	ANCHURA		Cumple la norma
	ESPESOR		Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS		Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD		Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	Cumple la norma
		Curvatura Lateral	Cumple la norma
		Alabeo	Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	SERIE CAMDEN
MODELO / COLOR	NOCE, PERLA
FORMATO	60X60

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
	DUREZA MOHS		
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	0,1
	FUERZA DE ROTURA (N)	Espesor mm	UNE-EN ISO 10545-4 1800-2400N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	45-55N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10546-7	2100
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	<7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION POR HUMEDAD	UNE-EN ISO 10545-10	<0,1
	RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	ACIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	ACIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
	HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS		
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	NORMA 5